



水溶性樹脂目止剤

AQ - M - 310 目止剤

特 徴

作業性良好
ステインの発色性を失うことなく目止め着色が可能

用 途

木工用水溶性目止剤（居室内用）

使用方法

調合比

(主剤)AQ-M-310 目止剤	100
(希釈剤)水もしくはAQ-980 希釈剤 ₁	30
(着色剤)AQ-100 ステイン ₂	20

注)着色ムラをができないように、刷毛塗りまたはスプレー塗装で全面塗装後きれいにワイピングしてください。

必ず水溶性着色剤をご使用ください。

- 1 AQ-980 希釈剤（弊社水溶性塗料用希釈剤）
- 2 AQ-100 ステイン（弊社水溶性塗料用着色剤 / 6色設定あり）

技術情報

塗装機器	刷毛もしくはスプレー ワイピング
適正塗布量 (希釈時)	水 30 調合時 6 ~ 8 g/尺 ² (70 ~ 90 g/m ²)
塗装回数	1 回

乾燥時間 (塗布量 7g/尺 ²)	<u>常温乾燥</u> 1 時間以上 / 15 ~ 25 70%RH 以下 <u>強制乾燥</u> 20 分 ~ 30 分 / 40 ~ 50 (強制乾燥) ワイピング後、乾燥時間なしで水溶性塗料(ただし、弊社水溶性塗料「ドルフィン」シリーズ等にかぎる)を塗装可能ですが、事前に確認テストを行ってください。 他の水溶性塗料を塗装する場合においても事前に確認テストを行ってください。
	可使時間 可使時間の制限は特になし

注)乾燥時間は、温度、湿度、送風の有無により変化しますので、十分な確認テストを行ってください。
 溶剤系塗料を塗装する場合は、十分に乾燥をさせ、水の離脱を十分に確認してから塗装してください。

注意事項

- ・ 使用前に容器をよく振る、もしくはハンドディスパー等で攪拌して中味を均一にしてからご使用ください。
- ・ 希釈には水道水をご使用ください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗装には水性用の刷毛またはスプレーガンをご使用ください。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70%以上の環境下での塗装は、塗膜性能に影響が出ますので避けてください。
- ・ 使用後の塗装機器は速やかに水でよく洗い、乾かしてください。
 刷毛の汚れが落ちにくい場合は、セッケン水でよく洗い、よく濯いで乾かしてください。40 程度のお湯を用いると効果的です。また、スプレーガンのカップ内の汚れが落ちにくい場合は、アセトンもしくはアルコール類で拭き取ってください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、5 ~ 30 の多湿を避けた暗所で保存してください。
 0 以下では凍結の恐れがあります。
- ・ 調合した塗料を保存した場合、粘度が低下しておりますので、塗料中の顔料分が沈降しやすくなります。次回使用する時は、必ずよく振る、もしくはハンドディスパー等で攪拌して中味を均一にしてからご使用ください。顔料分が沈降した状態で使用すると、本来と異なる仕上がりととなりますので十分ご注意ください。

- ・ 開栓後、長期保存した場合、腐敗することがありますのでご注意ください。
- ・ 使用期限は製造日より三ヶ月を目安にしてください。
- ・ 残塗料、廃液は下水及び河川などに捨てないでください。
- ・ 残塗料や廃液および洗浄廃液について、溶剤系廃液との混在は避けてください。
工業廃水として処理する、もしくは各都道府県の自治体の条例に従って適正に処理してください。
- ・ 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、送気マスク、頭巾、保護メガネ、保護手袋、前掛け、長袖作業衣、襟巻きタオル等を着用してください。
- ・ 塗装中及び乾燥中は換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗ってください。40 程度のお湯をご使用されると効果的です。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社