



「ドルフィン」シリーズ 水溶性ウレタン樹脂中塗り塗料

AQD-S-2500

特 徴

1 液もしくは 2 液での塗装が可能

用 途

木工用水溶性中塗り塗料（居室内用）

使用方法

調合比

1 液仕様

(主剤)AQD-S-2500	100
(希釈剤)水もしくは AQ-980 希釈剤 ₁	30

注)15 以下で塗装および乾燥させる場合は、成膜性維持のため専用希釈剤をご使用ください。

2 液仕様

(主剤)AQD-S-2500	100
(希釈剤)水もしくは AQ-980 希釈剤 ₁	30
(硬化剤)AQD-2000 B ₂	5

注)AQD-2000 B を使用する場合、あらかじめ水もしくは AQ-980 希釈剤に溶かしてから AQD-S-2500 の中へ調合してください。

AQD-2000 B を直接 AQD-S-2500 の中へ入れてしまうと、ソルベントショックによりブツが発生しますので、上記の使用方法を必ずお守りください。

1 AQ-980 希釈剤（弊社水溶性塗料用希釈剤）

2 AQD-2000 B（弊社水溶性塗料用硬化剤）

技術情報

適正粘度 (調合時)	<岩田 NK-2 型粘度カップ> 1 液仕様 25 ~ 27 秒 / 25 2 液仕様 36 ~ 38 秒 / 25
塗装機器	スプレー
適正塗布量	6 ~ 8 g/尺 ² (70 ~ 90 g/m ²)
塗装回数	1 回
乾燥時間 (塗布量 8 g/尺 ²)	常温乾燥 3 時間以上 / 15 ~ 25 70%RH 以下 強制乾燥 30 分静置 / 15 ~ 25 70%RH 以下 1 時間以上 / 40 ~ 50 (強制乾燥)
可使用時間	1 液仕様 可使用時間の制限は特になし 2 液仕様 3 時間 (25 55%RH 水 30%希釈)

注)乾燥時間は、温度、湿度、送風の有無により変化しますので、十分確認テストを行ってください。
上記乾燥条件後も塗膜が柔らかい場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。

注意事項

- ・ 使用前に容器をよく振って、もしくは攪拌して中味を均一にしてください。
- ・ 希釈には水道水をご使用ください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗装には水性用のスプレーガンをご使用ください。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70%以上の環境下での塗装は、成膜性および塗膜性能に影響が出ますので避けてください。
- ・ 希釈量または塗布量が過剰な場合、発泡、塗料のふち溜りの原因となりますので、適正範囲内で塗装してください。
- ・ 使用後の塗装機器は速やかに水でよく洗い、乾かしてください。
スプレーガンのカップ内の汚れが落ちにくい場合は、アセトンもしくはアルコール類で拭き取ってください。

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、5 ～ 30 の多湿を避けた暗所で保存してください。
0 以下では凍結の恐れがあります。
- ・ 1 液仕様で希釈を行った塗料は粘度が低下しておりますので、保存した場合、塗料中の成分が沈降する可能性があります。次回使用する時は、必ずよく振って中味を均一にしてください。成分が沈降した状態で使用すると、本来と異なる仕上がりとなりますので十分ご注意ください。
- ・ 開栓後、長期保存した場合、腐敗することがありますのでご注意ください。
- ・ 使用期限は製造日より三ヶ月を目安にしてください。
- ・ 残塗料、廃液は下水及び河川などに捨てないでください。
- ・ 残塗料や廃液および洗浄廃液について、溶剤系廃液との混在は避けてください。
工業廃水として処理するもしくは、各都道府県の自治体の条例に従って適正に処理してください。
- ・ 容器からこぼれた塗料及び残塗料を処理する時は、新聞紙またはウエス等で拭き取って完全に乾かし、各都道府県の自治体の条例に従って適正に処理してください。
- ・ 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、送気マスク、頭巾、保護メガネ、保護手袋、前掛け、長袖作業衣、襟巻きタオル等を着用してください。
- ・ 塗装中及び乾燥中は換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗ってください。40 程度のお湯をご使用されると効果的です。
- ・ 目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
誤って飲み込んだ場合も、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ・ 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社