

# RIO KAZE-77 使用説明書

## 《特徴・用途》

- ・屋内用のあらゆる木製品の保護用オイル系低公害塗料です
- ・トルエンキシレン等、シックハウス原因物質が一切含まれておりません
- ・刷毛・スプレー・スポンジロールのいずれでも塗装が可能です

## 《塗料成分》

天然オイル系樹脂・天然ワックス・無鉛乾燥剤(コバルト)

## 《塗料配合》

原液にて使用

希釈が必要な場合はRIO うすめ液にて希釈してください

塗装条件にあわせて希釈してください

## 《専用希釈剤》

RIO うすめ液を使用してください

## 《塗布量》

6 ~ 8 g / 尺<sup>2</sup> または 60 ~ 80 g / m<sup>2</sup> (拭き取り前)

## 《塗装方法》

- ・塗装前に汚れ・埃を取り除き、表面を研磨( # 240 ~ 320 ) してください
- ・できるだけ薄く伸ばしながら、均一に木目に沿って塗装してください
- ・刷毛・スポンジ等で塗装後、染み込まずに表面に残った塗料をウエス等で拭き取ってください、拭き取り難い場合は再度オイルをウエスに染み込ませ拭き取ってください
- ・最終乾燥後、表面にケバ等がある場合はペーパー( # 1000 ) でケバ取りを行ってください

## 《乾燥条件等》

- ・ 塗装（ウエス拭き取り）後、4時間以上（25℃）で塗り重ね可能
- ・ 最終塗装後、12時間乾燥（25℃）
- ・ 乾燥は風通しの良いところで行ってください

## 《注意事項》

- ・ オイルの厚塗りや拭き残しや多量の希釈は乾燥不良やべたつきの原因になります、十分に拭き取ってください
- ・ オイルを吸い込んだ布・スポンジ等は自然発火の恐れがありますので、密栓缶に入れるか水浸しにしてください
- ・ 製品自体には自然発火性はありません
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください
- ・ 塗装中・乾燥中は換気をよくしてください
- ・ 塗料はよく攪拌してご使用ください

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社