



## 溶剤系顔料ステイン

## M I L - S E ステイン

**特 徴** 顔料系の濃色タイプで鮮やかな色調と優れた耐候性をもつステインです  
トルエン・キシレン・メチルイソブチルケトンに配合していません  
各種塗料に添加をすることにより着色塗装が可能になります

**用 途** 木地着色目止着色・塗膜着色

**使用方法** 【素地着色の場合】  
シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま  
放置乾燥させます。  
または、目止剤に適量を添加し、素地に直接塗布し、拭き取ってくださ  
い。  
※ シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う  
場合は、「NTX-100拭き取りシンナー」をご使用ください。

【シーラー着色・フラット着色の場合】  
各塗料に数%を添加し、塗装を行います。  
※ シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットラ  
イフが短くなることがありますので、ご注意ください。

**カ ラ ー** 赤・黒・黄・白・ブラウン・ブラウン2

**注意事項**

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気・ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マ  
スク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用して  
ください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用  
の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社