

# NTX F-800 使用説明書

## 用 途

ノリ・Xタイプ<sup>®</sup> 2液型ウレタン上塗り塗料。スプレー用。

## 配 合

A液 : B液 : シンナー = 4 : 1 : 2.5~3.0

## 希釈シンナー

低温時( 5~15 )                      NTX-T-2 シンナー  
中温時(15~25 )                      NTX-T-5 シンナー  
高温時(25 ~ )                        NTX-T-8 シンナー

## 適 正 粘 度

10~13 秒 (岩田 NK-2カップ、調合時粘度)

## 適 正 塗 布 量

4~8 g/尺<sup>2</sup>

## 可 使 時 間

約 4時間 ( 20 , 60 %RH, 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 50 %希釈)

## 指 触 乾 燥 時 間

約10分 ( 20 , 60 %RH, 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 50 %希釈)

## 指 圧 乾 燥 時 間

約25分 ( 20 , 60 %RH, 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 50 %希釈)

## 注 意 事 項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・通常のウレタンシンナーでの使用も可能ですがその場合はノリ・X塗料にはなりません。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社