

# NTX-GR-920 使用説明書

## 用 途

に止め性及び密着性良好。2液型ウレタンシーラー。

## 配 合

A液 : B液 : シンナー = 1 : 1 : 0.4~0.6

## 希釈シンナー

低温時( 5~15 ) NTX-T-2シンナー  
中温時(15~25 ) NTX-T-5シンナー  
高温時(25 ~ ) NTX-T-8シンナー

## 適 正 粘 度

8~10 秒 (岩田 NK-2カップ、調合時粘度)

## 適 正 塗 布 量

4~6 g/尺<sup>2</sup>

## 可 使 時 間

7~8時間 ( 20 , 60 %RH, NTX-T-5 シンナー, 30 %希釈)

## 指 圧 乾 燥 時 間

40~50分 ( 20 , 60 %RH, 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 30 %希釈)

## 赤<sup>○</sup>リカ塗り重ね時間

3~48時間 ( 20 , 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 30 %希釈)

## ウレタン塗り重ね時間

3~90時間 ( 20 , 6 g/尺<sup>2</sup>, NTX-T-5 シンナー, 30 %希釈)

## 注 意 事 項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社