



2液型ウレタン中塗り塗料

ガルトサンディング NTX-GS-2201

特 徴

- ・トルエン・キシレンは配合しておりません
- ・塗膜強度、耐候性良好

用 途 木工用中塗り塗料（居室内用）

使用方法 配合比
A液：B液：シンナー = 100：100：60～100

使用シンナー	低温（5～15℃）	NTX-T-2 シンナー
	中温（15～25℃）	NTX-T-5 シンナー
	高温（25℃～）	NTX-T-8 シンナー

技術情報

適正粘度	10～12 秒/20℃（調合時） （岩田 NK-2 型粘度カップ）
塗装器機	スプレー
適正塗布量 * 希釈時	6～10g/尺 ² （70～110g/m ² ）
塗装回数	1 回
可使時間	6 時間 （20℃ 60%RH NTX-T-5 シンナー50%希釈）
指触乾燥時間	10～15 分 （20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈）
指圧乾燥時間	60 分 （20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈）

注意事項

- ・ A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ ウレタン塗料は温度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用にてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社