



2液型ウレタン中塗り塗料

NTX-S-350

特 徴	<ul style="list-style-type: none"> ・トルエン・キシレンは配合していません ・肉持ち、研磨性良好
-----	---

用 途	木工用中塗り塗料（居室内用）
-----	----------------

使用方法	配合比 A液：B液：シンナー = 200：100：150～200
------	-------------------------------------

使用シンナー	低温（5～15℃）	NTX-T-2 シンナー
	中温（15～25℃）	NTX-T-5 シンナー
	高温（25℃～）	NTX-T-8 シンナー

技術情報

適正粘度	10～13 秒/20℃（調合時） （岩田 NK-2 型粘度カップ）
適正塗布量	6～10g/尺 ²
可使時間	3 時間 （20℃ 60%RH NTX-T-5 シンナー50%希釈）
指触乾燥時間	10～15 分 （20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈）
指圧乾燥時間	約 40 分 （20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈）
研磨可能時間	約 5 時間 （20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈）

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A 液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B 液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社