

## NTX-S-770 使用説明書

|        |  |
|--------|--|
| 用途     | 無黄変タイプ。2液型ウレタンインク。乾燥性良好。   |
| 配合     | A液：B液：シンナー = 1 : 1 : 0.6~1.0   |
| 希釈シンナー | 低温時( 5~15 ) NTX-T-2 シナー<br>中温時(15~25 ) NTX-T-5 シナー<br>高温時(25 ~) NTX-T-8 シナー  |
| 適正粘度   | 8~11 秒 (岩田 NK-2カップ、調合時粘度)  |
| 適正塗布量  | 6~10 g/尺 <sup>2</sup>  |
| 可使用時間  | 約 4時間 ( 25 , 60 %RH, NTX-T-5 シナー, 30 %希釈)  |
| 指触乾燥時間 | 20~30分 ( 25 , 60 %RH, 10 g/尺 <sup>2</sup> , NTX-T-5 シナー, 30 %希釈)   |
| 指圧乾燥時間 | 約 70分 ( 25 , 60 %RH, 10 g/尺 <sup>2</sup> , NTX-T-5 シナー, 30 %希釈)  |
| 研磨可能時間 | オーバーナイト ( 25 , 10 g/尺 <sup>2</sup> , NTX-T-5 シナー, 30 %希釈)  |
| 注意事項   | <ul style="list-style-type: none"><li>・A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、良く振ってからご使用下さい。</li><li>・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。</li><li>・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。</li><li>・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。</li><li>・UVキラーを上から塗装される際は、24時間以上の乾燥を行ってください。</li></ul> |

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社