

NTX W-200 使用説明書

用 途

NTXタイプ2液型ウレタン下塗り塗料。スプレー時の導管への流れ込み、目詰まり性が優れています。

配 合

A液 : B液 : シンナー = 1 : 1 : 0.6~1

希釈シンナー

低温時(5~15) NTX-T-2 シンナー
中温時(15~25) NTX-T-5 シンナー
高温時(25 ~) NTX-T-8 シンナー

適 正 粘 度

8~10 秒 (岩田 NK-2カップ、調合時粘度)

適 正 塗 布 量

6~10 g/尺²

可 使 時 間

約 2時間 (20 , 60 %RH, NTX-T-5 シンナー, 40 %希釈)

指 圧 乾 燥 時 間

約 30分 (20 , 60 %RH, 8 g/尺², NTX-T-5 シンナー, 40 %希釈)

赤リカ塗り重ね時間

付着可 (20 , 8 g/尺², NTX-T-5 シンナー, 40 %希釈)

ウレタン塗り重ね時間

2~30時間 (20 , 8 g/尺², NTX-T-5 シンナー, 40 %希釈)

注 意 事 項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・通常のウレタンシンナーでの使用も可能ですがその場合はN/T・X塗料にはなりません。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社