

作成日：2019-06-04

製品使用説明書



サンユーペイント株式会社

2液型ウレタンシーラー NTX-W-3601

特徴

- ・トルエン・キシレンは配合していません
- ・乾燥性・ヤニ止め性良好です

用途

木工用下塗り塗料
スプレー用

使用方法

配合比
A液：B液：シンナー = 100：100：40～60

使用シンナー	低温（5～15℃）	NTX-T-2 シンナー
	中温（15～25℃）	NTX-T-5 シンナー
	高温（25℃～）	NTX-T-8 シンナー

技術情報

適正粘度	8～9 秒/20℃（調合時） （岩田 NK-2 型粘度カップ）
塗装機器	スプレー
適正塗布量 （希釈時）	4～6 g/尺 ² （40～60g/m ² ）
可使時間	約3時間 （20℃ 60%RH NTX-T-5シンナー30%希釈）
指触乾燥時間	15～20分 （20℃ 60%RH NTX-T-5シンナー30%希釈）
指圧乾燥時間	30～40分 （20℃ 60%RH NTX-T-5シンナー30%希釈）
ポリサン塗り重ね時間	2～24時間 （20℃ 6g/尺 ² NTX-T-5シンナー30%希釈）
ウレサン塗り重ね時間	2～48時間 （20℃ 6g/尺 ² NTX-T-5シンナー30%希釈）

注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B 液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ ウレタン塗料は温度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用にてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社