

\プレミアムシリーズ／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
取得結晶シリカ
フリーMIBK
フリーキシレン
フリートルエン
フリー

FULL Matt フルマツト 200/400



“無塗装”な仕上がり

超艶消しでありながら、濁りの無い透明感のある仕上がりが得られます。

指紋がつきにくく、ソフトフィールな塗膜

しっとりとしたやさしい手触り感を得られます。
また指紋も拭き取りやすく、擦り傷性にも優れています。

安心安全

トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合していません。
シックハウス症候群の原因といわれる*13物質は一切配合していません。

*13物質とは、平成30年12月27日第23回シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で厚生労働省が策定した物質を示します。

- 【特徴】
- ・超艶消しでありながら、透明感のある仕上がり。
 - ・耐指紋性を有するソフトフィール塗膜が得られます。
 - ・フルマット 200 は高耐擦り傷性にも優れています。
 - ・トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合しておりません。

【用途】 木工用上塗り塗料（居室内用）
カウンター・フローリング・ドア・階段など建材から家具まで幅広く使用可能です。

【ラインナップ】 A=主剤/B=硬化剤

商品名	配合比	特徴	塗装機
フルマット200	A:B=2:1	耐擦り傷性 耐指紋性	スプレー/刷毛
フルマット400	A:B=4:1	耐指紋性	スプレー/刷毛 カーテン/ロールコーター

【F☆☆☆☆】フルマット 200 S O 3 4 3 8

【F☆☆☆☆】フルマット 400 S O 3 4 3 9

フルマットは日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法/塗布量
1	素地研磨	#180～#240ペーパー	
2	中塗り	NTX-S-350 A 200 NTX-S-350 B 100 NTXシンナー 150	スプレー塗装 60～80g/m ²
3	研磨	#320～#400ペーパー	
4	上塗り	フルマット200 A 200 フルマット200 B 100 NTXシンナー 200 U-20促進剤 2～3%	スプレー塗装 or 刷毛塗り 50～60g/m ²

※カラーイングを行う場合は
専用シンナーで100～150希釈後、適量のステインを添加し塗装を行ってください。

【荷姿】

- フルマット 200
24Lセット (A液 16L+B液 4L×2缶)
6Lセット (A液 4L+B液 1L×2缶)

- フルマット 400
20Lセット (A液 16L+B液 4L)
5Lセット (A液 4L+B液 1L)



【技術情報】

適正粘度	9～12 秒/ 20℃ (調合時) 岩田 NK-2 型粘度カップ
適正塗布量 * 希釈時	6～8g/尺 ² 60～80 g/m ²
可使時間	約 3 時間 20℃/ 60%RH NTX-T-5シンナー / 50%希釈
指触乾燥時間	約 10～15 分 20℃/ 60%RH NTX-T-5シンナー / 50%希釈
指圧乾燥時間	約 30～40 分 20℃/ 60%RH NTX-T-5シンナー / 50%希釈
鉛筆硬度	フルマット200:2H～3H / フルマット400:F～H

【注意事項】

- ・希釈が必要な場合は、専用シンナーをご使用ください。
- ・希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート (SDS) をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上でご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
Mail sales@sanyu-paint.co.jp



お問い合わせ先