

1 液型ラッカー塗料 NEW NAGATO


ラッカー塗料とは、
溶剤が揮発することにより乾燥し、強靱かつ透明性のある塗膜を
形成します。

ニューながとは、
ニトロセルロースを主成分として、アルキド樹脂やアクリル樹脂
を加えた1液型塗料です。
乾燥性、肉持ち性、研磨性に優れています。


またトルエン・キシレンを含まず、環境に配慮した製品のため、
現場塗装でも安心してご使用いただけます。

ラインナップ

ラッカーサンディング

商品名	配合比	荷姿	塗装方法	特徴	F☆☆☆☆
		1液			
ニューながとラッカーサンディング	1液	15kg 3.5kg	刷毛・ スプレー	乾燥性、肉持ち、研磨性に優れている。	

ラッカーフラット (0消・3分消・5分消・7分消・全消)

商品名	配合比	荷姿	塗装方法	特徴	F☆☆☆☆
		1液			
ニューながとラッカーフラット (各分消し)	1液	15kg 3.5kg	刷毛・ スプレー	乾燥性、肉持ちに優れており、現場塗装に適している。塗り直しが可能。	



標準塗装工程 (スプレー塗り)

① 素地研磨	#180～#240 ペーパー
② 中塗り	【塗料配合】 ニューながとラッカーサンディング：ラッカーシンナー＝100：100～150 【標準塗布量】 20g～25g/m ² 【塗装方法】 スプレー塗り
③ 乾燥	【塗り重ね乾燥時間】 室温20℃、湿度60%以上で1時間以上放置
④ 研磨	#320～#400 ペーパー
⑤ 上塗り	【塗料配合】 ニューながとラッカーフラット：ラッカーシンナー＝100：70～100 【標準塗布量】 20g/m ² 【塗装方法】 スプレー塗り
⑥ 乾燥 & 完成	風通しの良いところで十分に乾燥させてください。 最終乾燥時間は12時間以上です。



標準塗装工程 (刷毛塗り)

① 素地研磨	#180～#240 ペーパー
② 中塗り	【塗料配合】 ニューながとラッカーサンディング：ラッカーシンナー＝100：50～100 【標準塗布量】 20g～25g/m ² 【塗装方法】 刷毛塗り
③ 乾燥	【塗り重ね乾燥時間】 室温20℃、湿度60%以上で1時間以上放置
④ 研磨	#320～#400 ペーパー
⑤ 上塗り	【塗料配合】 ニューながとラッカーフラット：ラッカーシンナー＝100：30～70 【標準塗布量】 20g/m ² 【塗装方法】 刷毛塗り
⑥ 乾燥 & 完成	風通しの良いところで十分に乾燥させてください。 最終乾燥時間は12時間以上です。

注意事項

- ・塗料は缶の底から良く振って、良く攪拌してからご使用ください。
- ・高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・塗膜物性等に影響が出ることがありますので注意してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・製品取り扱い上の注意事項を遵守の上、ご使用ください。