

1 液型ラッカー中塗り塗料 ニューながと ラッカーサンディング

特 徴

- ・ 乾燥性・肉持ち良好。
- ・ トルエン・キシレンは配合してありません。

用 途 木工用中塗り塗料（居室内用）

使用方法

配合比

- ・ 刷毛塗装
 A 液：シンナー＝100：50～100
- ・ スプレー塗装
 A 液：シンナー＝100：100～150

（使用シンナー：ニューながと ラッカーシンナー）

技術情報

適正粘度	刷毛：12～22 秒/20℃（調合時） スプレー：9～12 秒/20℃（調合時） （岩田 NK-2 型粘度カップ）
塗装機器	刷毛、スプレー
適正塗布量 （希釈時）	6～8g/尺 ²
指触乾燥時間	10～15 分 （20℃ 60%RH 6g/尺 ² ニューながとラッカーシンナー 100%希釈）
指圧乾燥時間	20～30 分 （20℃ 60%RH 6g/尺 ² ニューながとラッカーシンナー 100%希釈）
研磨可能時間	60 分以上 （20℃ 60%RH 6g/尺 ² ニューながとラッカーシンナー 100%希釈）

注意事項

- ・ 体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ 高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・塗膜物性等に影響が出る場合がありますので注意してください。
- ・ 高温時、ピンホール（泡）やブラッシング（白化現象）等が見られるときには、U-1 ウレタン用リターダーを 10～15%又は U-2 ウレタン用リターダーを 5～10%添加してご使用してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社