

超意匠性塗料

サンユーペイント

ムラになりにくい超全消し塗料

# 無塗装のようになります

艶がないとはこういう事か！



◇テカテカの塗装品を木材を保護しながら無塗装のように変身させます。

◇カウンター・フローリング・ドア・天然・階段など建材から家具まで、用途は多彩。

# フルマツト

プレミアムシリーズ

F☆☆☆☆取得

厚生労働省が策定する屋内空気汚染に関わる13物質を含まない塗料です。

## 製品特長

# 1 濁りのない透明感

従来の艶消しは、艶を消せば消すほどカブリが生じ易く、木質感が失われてしまう傾向があります。プレミアムフルマットはそんな悩みを解消。自然な木質感を演出します。

# 2 指紋がつきにくく、ソフトな手触り感

しっとりとしたやさしい手触り感で、指紋が付いても拭き取りやすい。しっとりとした木質感をリアルに表現。プレミアムな安らぎ感をお届けします。

## 工程

※材料はオイルやフッ素**以外**の塗装品。  
木地の場合はウレタン塗装を施してください。

工程	塗料	配合	塗布量	塗装方法	乾燥時間
1 研磨	P320ペーパー				
2 中塗り	NTX-S-350 A NTX-S-350 B NTXシンナー	200 100 150	60~80g/m <sup>2</sup>	スプレー	3時間以上/20℃
3 木地研磨	P400ペーパー				
4 フルマット	フルマット200 A フルマット200 B NTXシンナー U-20促進剤	200 100 200 2-3%	50-60g/m <sup>2</sup>	刷毛※ もしくは スプレー	オーバー ナイト

※材料への塗装の可・不可はお問合せください。

※フロアなどでワックスが施されている場合などは、洗浄液などできれいに洗浄後にこの工程を行ってください。

※刷毛塗りの際は、A:B:シンナー=2:1:1にしてください。

※UV塗料やポリエステルの上に塗装する場合は、プライマーを塗装してください。

## 製品一覧

商品名	タイプ	特長	備考	荷姿
フルマット200	2液型ウレタン (A:B=2:1)	硬度2~3H 耐傷性	スプレー・刷毛塗用	主 剤：4L・16L 硬化剤：1L・4L・16L
フルマット400	2液型ウレタン (A:B=4:1)	硬度F~H	スプレー・刷毛塗 ・カーテン・ロール用	主 剤：4L・16L 硬化剤：1L・4L
リアルフラット 400	2液型ウレタン (A:B=4:1)	硬度F~H 復元性	スプレー	主 剤：4L・16L 硬化剤：1L・4L

販売店

製造元

 **サンユーペイント株式会社**

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-4-48  
TEL：06(6392)0151 (代表)  
FAX：06(6395)1171  
URL：[www.sanyu-paint.co.jp](http://www.sanyu-paint.co.jp)

※2019年1月現在：パンフレットの内容は予告なしに変更される場合があります。