

## 紫外線硬化型目止め剤 ラビン RM-708

- |     |   |
|-----|---|
| 特 徴 | <ul style="list-style-type: none"><li>・スタッコロール用 UV 硬化型目止め剤。</li><li>・主に突板など合板塗装において導管の目詰め性が良好。</li><li>・トルエン・キシレンは配合していません。</li></ul> |
|-----|---|

用 途	木工用目止め剤（居室内用）
-----	---------------

使用方法	原液でご使用ください。
------	-------------

### 技術情報

塗装機器	スタッコロール
適正塗布量 (希釈時)	3g/尺 <sup>2</sup> (30g/m <sup>2</sup> )
最大膜厚	40 μm
塗装回数	1 回
UV 照射	2 秒(3m/分/灯、80W/cm) ※ウェットで中塗り塗料と共に硬化も可

### 注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 使用期限は製造日より3ヶ月を目安にしてください。
- ・ 光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意してください。
- ・ 体質顔料等が沈降している場合があります。必ずよく攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社