

紫外線硬化型中塗り塗料（1液型）

ラビン RS-709

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 特 徴 | ・ ロールコーター用無溶剤タイプ。 ・ 研磨性良好。 |
|-----|-------------------------------|

- | | |
|-----|----------------|
| 用 途 | 木工用中塗り塗料（居室内用） |
|-----|----------------|

- | | |
|------|-------------|
| 使用方法 | 原液でご使用ください。 |
|------|-------------|

技術情報

| | |
|----------------|-----------------------|
| 塗装機器 | ロールコーター |
| 適正塗布量 （希釈時） | 10～30g/m ² |
| 塗装回数 | 1回 |
| セッティング時間 | なし |
| UV照射 | 1.5秒（4m/分/灯、80W/cm） |

注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 使用期限は製造日より3ヶ月を目安にしてください。
- ・ 光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意してください。
- ・ 塗料温度が低い状態での塗装は塗膜硬化性と若干レベリングが悪化しますので適正温度（30～35℃）にしてから塗装して下さい。ペイントヒーターを使用し40℃以上にならないようにしてください。
- ・ 塗料液温が下がると光沢が低下する傾向がありますので塗装中に塗料を追加する際には液温が下がりすぎないように予め保温するなどしてください。
- ・ より仕上げレベルを向上させるために2ロールでの塗装をお薦めします。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社