

＼艶が調整できるオイル／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
取得結晶シリカ
フリーMIBK
フリーキシレン
フリートルエン
フリー

Oil Star

オイルスター



拭き取らない高性能オイル

一般的な自然塗料と違い拭き取りの必要がありません。
汚染試験においてもウレタン塗料に近い高性能を得られます。

選べる艶&塗装方法

クリヤーとマットの2種類をブレンドすることで、オリジナルの艶設定が可能です。
刷毛・スプレーだけでなくロールコーターでも塗装可能です。

安心安全

トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合していません。
シックハウス症候群の原因といわれる*13物質は一切配合していません。

*13物質とは、平成30年12月27日第23回シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で厚生労働省が策定した物質を示します。

- 【特 徴】
- ・1液で使用できます。
 - ・木の呼吸を妨げにくく、木材本来の調湿性を保持できます。
 - ・拭き取りを必要としない画期的なオイルです。

【用 途】 木製品用上塗り塗料（居室内用）

【F☆☆☆☆】オイルスター S03413

オイルスターは日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【性能比較試験結果】

テスト内容 【テストA】 JAS合板汚染試験 黒マジック・赤クレヨン 青インク・酸・塩基・ シンナーを用いて塗布し 4時間の放置後水または 溶剤で拭き取る。	テスト結果	黒マジック	赤クレヨン	青インク	酸	塩基	シンナー
	オイル	×	×	×	○	×	○
	オイルスター	○△	○	×	○	○	○△
	ウレタン	○	○	×	○	○	△

※上記の試験結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。基材の種類・塗装方法によって試験結果が異なる場合があります。

【標準塗装工程】

工程	塗装方法
1 素地研磨	塗装面の汚れなどを取り除き、サンドペーパー（#240～320）で表面を滑らかにしてください。
2 オイルスター	刷毛もしくはスプレーで、オイルスターを木目に沿って塗装してください。 ※塗布量が過剰になると乾燥不良や密着不良になる可能性があります。
3 乾燥	塗装後、5時間以上乾燥させてください。 ※低温時や高湿度の場合は乾燥不良となる場合がありますので、ご注意ください。
4 ケバ取り研磨	サンドペーパー（#400～600）で表面を滑らかにしてください。 ※研磨を行わないと密着不良になる可能性があります。
5 オイルスター	刷毛もしくはスプレーで、オイルスターを木目に沿って塗装してください。 ※塗布量が過剰になると乾燥不良や密着不良になる可能性があります。
6 乾燥	塗装後、風通しの良い場所で16時間以上乾燥させてください。 ※低温時や高湿度の場合は乾燥不良となる場合がありますので、ご注意ください。

【ラインナップ】

商品名	容量
オイルスター クリヤー	16L / 4L
オイルスター マット	16L / 4L
オイルスター 専用希釈剤	16L / 4L



【希釈について】

- ・スプレー塗装 ⇒ オイルスター：専用希釈剤＝100：30～50
- ・刷毛塗装 ⇒ オイルスター：専用希釈剤＝100：10～30

※塗布量が過剰になると乾燥不良や密着不良となる場合がございます。塗装方法、塗装条件に合わせて、希釈率の調整を行ってください。

【注意事項】

- ・酸化反応で硬化する塗料です。乾燥は風通しの良いところで行ってください。
- ・オイルを吸い込んだ布・スポンジ等は自然発火の恐れがありますので、オイルを吸い込んだ布などは積み重ねずに広げて乾燥、もしくは水に浸してください。
- ・製品自体に自然発火性はありません。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート（SDS）をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

【技術情報】

塗装方法	スプレー または 刷毛
適正塗布量 *希釈時	スプレー：2～4g/尺 ² （20～45g/m ² ） 刷毛：1～3g/尺 ² （10～30g/m ² ）
塗装回数	1～2回
塗り重ね時間	5時間以上 / 25℃
乾燥条件	16時間以上 / 25℃

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
 TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
 URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
 Mail front@sanyu-paint.co.jp



お問い合わせ先