



アルキド樹脂塗料

OIL STAR(オイルスター) 使用説明書

特 徴

- ・1液型で使用できます。
- ・木の呼吸を妨げにくく、木材本来の調質性を保持できます。
- ・拭取りを必要としません。

用 途

木製品用上塗り塗料(居室内用)

使用方法

配合比

・スプレー塗装

オイルスター : オイルスター 希釈剤 = 100:30~50

・刷毛塗装

オイルスター : オイルスター 希釈剤 = 100:10~30

塗装方法、塗装条件に合わせて、希釈率の調整を行ってください。

技術情報

塗装機	スプレー・刷毛
塗装回数	1~2回
適正塗布量 (希釈時)	スプレー:20~45g/m ² 刷毛:10~30g/m ²
塗り重ね可能時間	5時間以上 / 25℃以上
乾燥条件	16時間以上 / 25℃以上

自然発火にご注意ください

- ・ アルキド樹脂系塗料を拭き取ったウエス(布)、スポンジ等を丸めたり、重ねたりして放置すると、酸化反応熱が蓄熱され、逃げ場を失った熱が発火温度に達する事で発火します
- ・ 拭き取った布、塗料の付着したシートやダンボール、集めた塗料かすは、山積みしたり 容器やビニール袋にまとめたりしない
- ・ 塗料を吸い込んだウエス(布)、スポンジ等は水を十分に入れた容器に沈めてフタおし、水が蒸発しないように注意する
- ・ 安全な焼却設備がある場合は、そこで焼却する
- ・ 製品自体には自然発火性はありません

注意事項

- ・ 艶ムラ等になる可能性がありますので、木地研磨は木目に沿って均一に行ってください。
- ・ 塗布量が過剰になると乾燥不良や密着不良となる場合があります。
- ・ 塗り重ねを行う際、研磨を行わないと密着不良となる場合があります。
- ・ 酸化反応で硬化する塗料なので、乾燥は風通しの良いところで行ってください。低温時及び高湿度の場合、乾燥不良となることがありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中・乾燥中は換気をよくしてください。
- ・ 酸化反応により塗膜が若干変色することがあります。
- ・ ウレタン用硬化剤(イソシアネート)と急激に反応し発熱する恐れがありますので、廃液等は分別し、絶対に混合しないでください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 顔料が沈降している場合がありますので、塗料はよく振ってからご使用ください。
- ・ 黒檀・紫檀のようなヤニの非常に多い材への塗装は、塗膜の硬化が阻害され硬化不良となる場合がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装機器を他種の塗料と兼用される場合には、十分に洗浄してお使いください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、十分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社